


DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

FILL POLISPRAY es una masilla de poliéster bicomponente líquida de alta cobertura para aplicar a pistola. Utilizada para el relleno de superficies, marcas de lijado poca profunda, rayas, etc. Es fácil de lijar y de secado rápido.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Envase	Lata de 1.5 Kg
Peso específico	1.70
Color	Gris claro
Conservación	6-7 meses, a 18-20°C en su envase de origen
Datos de seguridad	Ver ficha de seguridad

APLICACION

Preparación de la superficie



La superficie ha de estar limpia y libre de polvo y grasas.

Mezcla



Mezclar bien el catalizador con su masilla antes de aplicar. La proporción de mezcla máxima es de 3.5% de catalizador en peso para el 100% de masilla.

Diluyente

La textura del producto permite una aplicación directa. No obstante, para obtener una capa de acabado uniforme y lisa, se puede diluir con una proporción de mezcla de 5% (en peso).

Aplicación



Pistola de gravedad. Presión de aire: 2 - 3,5 y de 3 a 4 bar. La temperatura ambiente debe de estar entre 18 y 20°C

Aplicación del producto "húmedo sobre húmedo" siempre y cuando se permite la evaporación de los disolventes (flash desactivado) para aplicar la última capa superior.

Limpieza

La pistola debe ser limpia. Limpiar con un diluyente celulósico.

Tiempo de trabajo

Aplicación normal: 20 - 30 min.

El tiempo de trabajo se refiere al periodo durante el cual la masilla, una vez mezclada con su catalizador, puede ser utilizada.

Tiempo de secado



A una temperatura ambiente de 20°C, el tiempo de secado es de 3 a 5 horas antes de poder lijar. El calor reducirá este tiempo de secado, el frío lo alargará.



Temperatura:	40°C	60°C	80°C
Tiempo de secado:	60'	30'	15'

Lijado

Las masillas de poliéster pulverizables no son resistentes al agua. Por consecuencia, es aconsejable lijar a seco. Es imprescindible que la superficie este completamente seca antes de pintar.

SEGURIDAD Y MANIPULACION

El catalizador de peróxido de ciclohexano no puede estar en contacto con los ojos ni la piel. En caso de contacto con la piel, limpiar la zona afectada con alcohol, y luego con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua tibia y acudir inmediatamente al médico.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.